

氧化退浆剂 WF-4008

主要成分 烷基聚氧乙烯醚和过氧化物的复配物

技术指标	外 观	无色至微黄色透明液体
	pH值(1%水溶液)	2.0-4.0
	离子性	阴/非
	含固量(%)	26.0-28.0

性能及特点

1. 具有较强的氧化性，能完全将化学浆料氧化分解。
2. 具有优异的渗透和乳化分散性，对浆料具有优异的去除、净洗、分散效果，防止浆料再沾附。

适用范围

适用于PA、PVA、CMC 等化学浆料的溢流、卷染或连续长车退浆工艺。尤其适用于高密度、高含浆量化纤织物的退浆。

使用方法

先用4-10倍的水或所需消泡的液体稀释成均匀溶液后，再加入到需消泡的液体中，用量随用途而异，例：

纸张涂层上浆漂白 0.2-2g/L

纺织印染煮练 0.02-0.1g/L

根据面料的密度不同，用量有所区别，但一般的使用量如下：

工艺名称	WF-4008	液碱(30%)	工艺条件
溢流染色机	1-3g/L	2-3g/L	100℃, 60 分钟
卷染机	2-3g/L	2-3g/L	100℃, 30 分钟
连续煮漂(退浆)机	5-8g/L	3-4g/L	98-102℃

详细工艺请用户通过实际试样酌情调整

包装与贮存

120千克塑料桶，密封避光贮存，常温下保质期6个月

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案。