

精炼去油剂 WF-4316N

主要成分 特殊支链表面活性剂
复配物

技术指标	外观	无色透明微乳液
	pH值(1%水溶液)	6.0-8.0
	离子性	阴/非
	含固量(%)	58.0-62.0

性能及特点

1. 在弱碱性及中性浴中，对于含氨纶织物复配强力去油剂WF-4315C，在净洗去油的同时能更有效地乳化、分散氨纶织物上的油剂，防止油剂再沾污。
2. 低温70-80℃，中性条件去除不耐碱织物的油污（如含金银丝织物、丝、毛）效果明显，不损伤纤维。
3. 碱性条件，在混纺织物及全棉的精炼去油同浴中，具有优异的精炼和去污效果。
4. 适用于涤纶针织练染同浴染色工艺中，色光影响小，在弱酸性及近中性浴中，能有效去除油污并充分乳化分散，对于去除化纤油剂有独到功效。

适用范围

适用于装饰布的低温去油工艺、涤纶针织等织物的练染同浴工艺以及棉及其混纺织物的精炼去油工艺。

使用方法

1、装饰布低温去油工艺：

WF-4316N: 0.2-0.6g/L, 时间30-60min, 温度: 70-80℃

2、涤纶针织练染同浴工艺：

WF-4316N: 0.2-1 g/L, 冰醋酸: 0.4-0.6mL/L, 染料: x克, 高温匀染剂: 0.3-1.0 g/L, 浴比: 1: 10, 时间: 30-60 min, 温度: 130℃。

3、精炼去油工艺（棉针织及其混纺织物）：

WF-4316N: 0.2-1.5 g/L, NaOH: 2 g/L, H2O2 (27.5%) : 5 g/L,

浴比: 1: 10, 时间: 40-60min, 温度: 95-98℃

详细工艺请用户通过实际试样酌情调整

包装与贮存

50千克塑料桶，密封避光贮存，常温下保质期6个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案。