

## 亲水软滑硅油 WF-6507N

|      |          |           |
|------|----------|-----------|
| 主要成分 | 嵌段有机硅聚合物 |           |
| 技术指标 | 外观       | 淡黄色粘稠液体   |
|      | 含固量 (%)  | 58.0-62.0 |
|      | PH       | 7.0-8.0   |
|      | 离子性      | 阳/非       |

### 功能及特点

1. 能赋予织物柔软、柔滑、丝质般的后整理效果。
2. 亲水效果好。
3. 特殊的分子结构，不粘辊，无硅斑，不漂油。
4. 可与其它非、阳离子助剂配伍使用。

### 适用范围

适用于棉、人棉、涤及其混纺织物的滑软亲水整理。

### 使用方法

冷水化料：按原油：水=1:3.5 左右化料。冷水化料，有条件可加温 30℃左右乳化。先放原油，加原油 2%的冰醋酸。然后开搅拌器，边搅拌边将水加入釜中，按 0.1 份、0.2 份、0.3 份、0.4 份、0.5 水，依次加入，每次半小时，可得到无色透明乳液，停止搅拌，过滤出料。

1. 浸渍法：乳液用量：0.4-1.5% (o.w.f)，室温下浸渍 10-20 分钟左右，然后脱水 100℃烘干或 170-200℃定型。
  2. 浸轧法：乳液用量：10-30g/L，一浸一轧→定型。
- 详细工艺请用户通过实际试样酌情调整。

### 包装与贮存

110 千克塑料桶，密封避光阴凉贮存，常温下保质期 6 个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的助剂产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案

电话：0570-4356000      <http://www.wfyjg.com>

地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路 1 号