

高浓亲水硅油 WF-6508N

主要成分 聚醚改性有机硅

技术指标	外观	浅色透明粘稠液体
	PH 值(1%水溶液)	6.0-8.0
	离子性	非
	含固量	≥97

功能及特点

1. 能赋予纤维织物柔软、丰满和较好的透气、吸水及抗静电性能等，尤其能使合成纤维克服起毛、起球的缺点。
2. 属非离子、亲水性、自乳型环氧改性硅油，有效含量高，不存在破乳漂油问题。
3. 很容易稀释化料，可以与冷水以任意比例化料，通常 1 化 5-8 化开使用，操作简便。
4. 较好的配伍性，可以与其它功能助剂复配使用。
5. 再染性强，无需去除硅油而直接复染（因各染厂实际操作工艺不同，本公司不能保证复染的均匀性）。
6. 低黄变性。
7. 可与氟系防污整理剂同浴使用，不会影响处理后织物的防污效果。

适用范围

适用于棉、麻、涤等及其混纺织物。

使用方法

1. 化料方法：（化料的水要求是自来水，避免用河水）冷水化料方法：按 1:5-8 左右化料。先放一半水，然后开搅拌器，边搅拌边将本品整桶倒入化料皿中，搅拌器运转 30min，得到透明乳液，停止搅拌，过滤出料。
2. 浸轧工艺，一浸一轧或二浸二轧，用量为 3-8g/l. (用量为原液的用量)。
3. 浸渍工艺，常规用量为 0.3-0.8(o. w. f) (用量为原液的用量) 室温浸渍 20min，脱水，烘干。具体工艺请用户通过试样酌情调整。

包装与贮存

120 千克塑料桶，密封避光贮存，常温下保质期 6 个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的助剂产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案

电话：0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>

地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路 1 号