

无氟防水剂 WF-7126A

主要成分 聚氨酯分散液

技术指标	外 观	乳白色液体
	含固量 (%)	26.0
	pH 值 (1%水溶液)	3.5-6.0
	离子性	弱阳
	溶解性	易溶于水

功能及特点

1. 通用性防水剂，适用于天然纤维，合成纤维及其混纺织物
2. 优异的耐水喷淋性能
3. 良好的稳定性和重现性
4. 环保. 性能持久
5. 对织物色光和色牢度无不良影响
6. 手感柔软，手抓白低.

适用范围

无氟防水剂 WF-7126A, 是超疏水高分子聚氨酯聚合物分散液，适用于天然纤维，合成纤维及其混纺织物等浸轧法防水整理。

使用方法

浸轧法

用于棉机织布

无氟防水剂 WF-7126A :60-100g/L
一浸一轧 (带液率 50-90%) → 烘干 (110℃) → 定型 (150-170℃ × 90-180s)

用于涤纶、锦纶及混纺机织布

无氟防水剂 WF-7126A :40-100g/L
一浸一轧 (带液率 40-70%) → 烘干 (110℃) → 定型 (170-190℃ × 30-90s)

注意事项:

1. 用醋酸调整轧液 pH 为 3.0-5.0 可获得最佳的防水效果
2. 轧液温度应尽量保持在室温
3. 化料时应低速搅拌
4. 无氟防水剂在低温下（低于 4℃）可能会破乳

为获得最佳的防水效果，用于整理加工的织物，必须较好去除织物上附着的染料和表面活性剂等加工助剂，其它如树脂、柔软剂等同浴使用，请事先做好相容性实验，否则可能影响防水效果及工作液的稳定性。工作液使用最佳 PH 值 3.0-5.0(建议用醋酸或柠檬酸调节)。

其它如树脂、柔软剂等同浴使用，请事先做好相容性实验，否则可能影响防水效果及工作液稳定。

具体工艺请用户通过试样酌情调整。

包装与贮存

贮存过程中包装桶应保持密封状态，以免异物混入。
120 千克塑料桶，密封避光阴凉贮存，贮存温度 5℃-40℃保质期 6 个月。



专业铸就品质、细节决定成败

浙江伟丰新材料有限公司

电话: 0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>

地址: 浙江省江山经济开发区江东区八二路1号