

特蓬松整理剂 WF-8208T

主要成分	嵌段有机硅聚合物	
技术指标	外观	淡黄粘稠液体
	PH	7.0-8.0
	离子性	阳/非
	含固量	76.0-80.0
	溶解性	不易溶于水

功能及特点

1. 手感蓬松滑度低。
2. 低黄变。
3. 渗透性好，能使硅油渗透到纤维内部，促使纤维空隙产生膨胀从而达到特蓬松效果。
4. 良好的化学稳定性。适用范围 适用于棉, 涤棉混纺, 涤腈及涤纶织物的蓬松整理。

使用方法

按原油：水=1:3 左右化料。加原油 2.5-3%冰醋酸。冷水化料<气温低可适当升温 35-40 度左右>，先放原油加冰醋酸，也可加溶剂或者乳化剂乳化，然后开搅拌器，边搅拌边将水加入釜中，按 0.1 份、0.2 份、0.3 份、0.4 份、0.5 份水，依次加入，每次半小时，可得到无色透明乳液，停止搅拌，过滤出料。

自乳化乳液呈乳白色外观，加溶剂或者乳化剂乳化乳液呈蓝光透明液体。

1. 浸轧工艺：原油 1 开 4 乳液用量 10-30g/L，定型。
2. 浸渍工艺：原油 1 开 4 乳液用量 1.0-3.0%(o.w.f) 时间 20-30min 脱水，100-130℃ 烘干。

详细工艺请用户通过实际试样酌情调整。

包装与贮存

110 千克塑料桶，密封避光阴凉贮存，常温下保质期 6 个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的助剂产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案

电话：0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>

地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路1号