

松软硅油 WF-8266N

主要成分	嵌段有机硅聚合物	
技术指标	外观	淡黄色粘稠液体
	PH 值	7.0-8.0
	离子性	弱阳
	含固量	58.0-60.0

功能及特点

1. 本品为嵌段有机硅聚合物，分子量小，有很好的穿透力，手感性能突出。
2. 本品容易渗透到纤维内部，赋予织物极好的柔软性能，尤其适用于厚重织物的透软整理。
3. 本品适用于低温整理（低于 170℃），高温（大于 170℃）整理适宜复配使用，用量大时关注黄变变化。适用范围 适用于棉、涤、皮革、粘胶及其混纺织物，对各类纤维都有很好的透软整理效果，通用性能极佳。

使用方法

乳化工艺:冷水化料: 按原油: 水=1:2 左右化料, 有条件可加温 30℃左右乳化。先放原油, 加原油 2%的冰醋酸。然后开搅拌器, 边搅拌边将水加入釜中, 按 0.1 份、0.2 份、0.3 份、0.4 份、0.5 水, 依次加入, 每次 30 分钟, 可得到无色透明乳液, 停止搅拌, 过滤出料。

1. 浸轧工艺: 用量: 5-20g/L, 定型: 140℃-210℃。
2. 浸渍工艺: 用量 : 0.5-1% (o. w. f) 时间 : 5-30min, 脱水, 100-130℃烘干或定型。

详细工艺请用户根据实际需求酌情调整。

包装与贮存

110 千克/塑料桶, 密封避光贮存, 常温下保质期 6 个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的助剂产品, 始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观, 浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案

电话: 0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>

地址: 浙江省江山经济开发区江东区八二路1号