

滑弹整理剂 WF-8307N

主要成分 氨基改性有机硅乳液

技术指标	外 观	微黄粘稠液体
	含固量 (%)	100
	pH 值 (1%水溶液)	4.0-6.0
	离子性	阳/非
	溶解性	易溶于水

功能及特点

1. 乳化后呈透明蓝光有机硅微乳液，对织物渗透性好，亲和力强。
2. 有很好的水溶性，稳定性和混用性，能与阳、非离子助剂配伍使用。
3. 能赋予织物持久耐洗的柔滑、挺弹风格，与蓬松整理剂复配使用，做出各种不同的风格效果。

适用范围

适用于各种化纤及混纺织物，提高柔滑挺弹度手感。也可用于绒毛类如珊瑚绒的整理。

使用方法

1. 化料方法：（化料的水要求是自来水，避免用江河水）
冷水化料方法：按原油和乳化剂 2.1:1 的比例乳化。冰醋酸按原油 2% 加入，先加原油和乳化剂搅拌均匀后，再加一半的冰醋酸和适量的水搅拌乳化，第三步再加另外的一半冰醋酸和适量的水搅拌乳化，后面再根据客户乳化比例，分多步适量加水乳化，最后得到透明蓝光有机硅微乳液，停止搅拌，过滤出料。
如有加热设备和条件，可进行温水化料，相对于冷水化料更易更快更均匀地转向和乳化。
2. 本品用于织物后整理，可按常规工艺进行。浸轧工艺，室温下可一浸一轧或二浸二轧，按 1: 5 比例乳化后用量为 10-40g/L, 130-200 度定型。加厚织物按需求调试用量。
3. 浸渍工艺，按 1: 5 比例的稀释液常规用量为 1-3% (o. w. f)，室温浸渍 20 分钟，脱水，烘干或者 130-200 度定型。
详细工艺请用户通过实际试样酌情调整。

包装与贮存

110 千克塑料桶，密封避光贮存，常温下保质期 6 个月。



专业铸就品质、细节决定成败

浙江伟丰新材料有限公司

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的助剂产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案

电话：0570-4356000

<http://www.wfyjg.com>

地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路1号