

氨基松软原油 WF-8408N

主要成分 氨基改性有机硅

技术指标	外观	淡黄液体	PH 值	8.0-9.0
	离子性	弱阳	含固量	≥95%
	氨 值	0.23-0.26		

功能及特点

1. 乳化后为透明蓝光有机硅微乳液，对织物的渗透性好，亲和力强。
2. 赋予织物持久耐洗的松软、挺弹细腻风格，并赋予织物突出的毛感。
3. 本品与滑弹整理剂复配能赋予织物很好的松软挺弹细腻手感风格。

适用范围

适用于各种纤维织物提高蓬松柔软以及弹性的后整理，特别是纯棉布、涤纶、氨纶布、涤粘仿毛、衬衫布、以及雪纺乱麻春亚纺等克重轻薄织物。

使用方法

乳化方法: 需要有高速分散盘和刮壁装置乳化釜。

按原油 2:1 加 L-X 乳化剂，按原油 3% 加冰醋酸。

如按 1 开 4 比例乳化，冷水乳化，有条件可加温 30℃ 左右乳化。先放原油和乳化剂，加原油 3% 的冰醋酸，乳化第一步和第二步，分别按冰醋酸总量的二分之一加入。然后开高速分散盘主搅拌器和刮壁装置，边搅拌边将水加入釜中，按 0.1 份、0.2 份、0.3 份、0.4 份、0.5 水，依次加入，每次半小时，可得到蓝光透明乳液，停止搅拌，过滤出料。

1. 浸轧工艺：乳液用量 10-40g/L，定型。
2. 浸渍工艺：乳液用量 1.0-3.0% (o.w.f) 时间 20-30min

详细工艺请用户通过实际试样酌情调整。

包装与贮存

50/110 千克塑料桶，密封阴凉避光贮存，常温下保质期 6 个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的助剂产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案

电话：0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>

地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路 1 号