

棉柔软 WF-8538A

主要成分 聚醚改性嵌段有机硅乳液

技术指标	外观	亚透明液体
	PH 值(1%水溶液)	4.0-6.0
	离子性	弱阳/非
	含固量	23.0-25.0

功能及特点

1. 能赋予织物柔软、细腻棉感强的后整理效果。
2. 棉梭织亲水好，棉针织亲水一般。
3. 特殊的分子结构，不粘辊，无硅斑，不漂油。
4. 硅油稳定性能良好，耐一定的碱、电解质和阴离子，可与其他非、阳离子助剂配伍使用。

适用范围

适用于棉、人棉、天丝织物的柔软亲水整理。

使用方法

1. 浸渍法：用量：0.4-1.5% (o.w.f)，室温下浸渍 10-20 分钟左右，然后脱水 100℃烘干或 160-190℃定型。
 2. 浸轧法：用量：10-30g/L，一浸一轧→定型。
- 详细工艺请用户通过实际试样酌情调整。

包装与贮存

120 千克塑料桶，密封避光阴凉贮存，常温下保质期 6 个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的助剂产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案

电话：0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>

地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路1号