

低气味平滑原油 WF-8715T

主要成分	聚醚改性嵌段硅油	
技术指标	外观	淡黄至深黄粘稠液体
	含固量 (%)	78-81
	PH 值	8.0-9.0
	离子性	弱阳
	溶解性(原油)	不溶于水

功能及特点

- 1.本品是嵌段型聚醚改性硅油,能赋予各种纤维织物超滑爽细腻的后整理手感风格.
- 2.具有耐洗涤性,不影响色牢度及色光,能增强织物的抗撕裂强度及抗皱性。
- 3.具有优异的耐温性和耐剪切性,对工作环境适应性强。
- 4.通用性广,适用于多种不同纤维织物的后整理加工处理。
- 5.用乳化剂乳化后,超低气味,加工后的织物无硅油气味残留。

适用范围

适用于涤,涤棉,棉及各种绒类织物。

使用方法

- 1.按原油 5:1 加乳化剂,原油和乳化剂混合物按 1:2 加水乳化<根据客户含量需求,可调整乳化比例>,冰醋酸按原油 3%加入。然后开搅拌器及刮边搅拌 10 分钟,然后边搅拌边将水加入釜中,分 6 次加入,每次搅拌 20-15 分钟,可得到蓝光透明乳液,停止搅拌,过滤出料。
- 2.浸渍法: 按含固量 26%乳液用量 1-1.5% (o.w.f), 室温下浸渍 20-30min 左右,然后脱水、烘干或定型。
- 3.浸轧法: 按含固量 26%乳液用量 10-15g/L, 一浸一轧 (或两浸两轧) →烘干或定型

具体工艺请用户通过试样酌情调整。

包装与贮存

110 千克塑料桶,密封避光阴凉贮存,常温下保质期 6 个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的助剂产品,始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观,浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案

电话: 0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>

地址: 浙江省江山经济开发区江东区八二路1号