

超滑弹硅油 WF-8804T

主要成分	嵌段有机硅聚合物	
技术指标	外 观	无色至淡黄色透明液体
	PH	7.0-8.0
	离子性	阳/非
	含固量 (%)	77-80

功能及特点

1. 赋予织物爽滑、松软、回弹好的后整理手感风格。
2. 对织物直接性好，渗透力强。
3. 耐盐碱相对较好，黄变低。 适用范围 通用于棉、涤纶、锦纶及其混纺织物、刺毛品种后整理，可用于浸轧法整理，也适用于浸渍法整理。

使用方法

乳化方法:按原油：水=1:3 左右化料。冰醋酸按原油 2-3%加入。

＜乳化有两种方式:一种是用溶剂的方式乳化，用含量 80 的 8804T 加溶剂配成含量 60 的油后再乳化。一种是用乳化剂的方式乳化，直接用 8804T 加 5%-10% 的乳化剂乳化，具体客户可通过应用场景自行调整。＞

先放原油和冰醋酸或者先放原油，冰醋酸和乳化剂。，然后开搅拌器，升温到 30℃，边搅拌边将水加入釜中，按 0.1 份、0.2 份、0.3 份、0.4 份、0.5 份水，依次加入，每次 20 分钟或半小时，可得到透明乳液，停止搅拌，过滤出料。

1. 浸轧工艺：用量：5-30g/L，定型：140℃-210℃。
2. 2. 浸渍工艺：用量：0.5-2% (o.w.f) 时间：5-30min，脱水，100-130℃ 烘干或高温定型定型。

详细工艺请用户根据实际需求酌情调整。

包装与贮存

110 千克/塑料桶，密封避光阴凉贮存，原容器包装常温下保质期 6 个月。

专业铸就品质、细节决定成败。生产纺织行业最好的助剂产品，始终是浙江伟丰新材料有限公司的核心价值观，浙江伟丰新材料有限公司力求为合作伙伴提供更好的技术解决方案

电话：0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>

地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路 1 号