

| 产品型号    | 外 观     | 粘度, mPa · S | 环氧值<br>mmol/g | 挥发份, % |
|---------|---------|-------------|---------------|--------|
| HDY-6K  | 无杂质透明液体 | 140         | 0.30-0.36     | <2.0   |
| HDY-8K  | 无杂质透明液体 | 250         | 0.22-0.29     | <2.0   |
| HDY-10K | 无杂质透明液体 | 340         | 0.17-0.21     | <2.0   |
| HDY-13K | 无杂质透明液体 | 520         | 0.15-0.17     | <2.0   |
| HDY-15K | 无杂质透明液体 | 650         | 0.12-0.15     | <2.0   |

可定制各种特殊规格端环氧硅油，低环体含量的端环氧硅油。

#### 特性：

1. 端环氧活性高，分子量分布均匀，粘度稳定。
2. 分子量8000-15000, 具体规格和挥发分可依据客户定制。
3. 无色无毒，无刺激气味，稳定性好。
4. 超低挥发份，D4/D5/D6 总含量低于1000ppm。 符合国际要求。

#### 应用：

1. 各种有机硅嵌段硅油合成的起始原料。
2. 有机硅纺织面料整理剂的主要中间体。
3. 大量用于树脂交联剂，可调节树脂强度，柔和性，树脂反应性。
4. 环氧聚硅氧烷大量用于建筑，增强基材强度、牢度的成膜性更具有良好防水功能